

# EOLANE 170

## SPECIFICATIONS

MESURES	UNITES	METHODES DE MESURE	VALEURS GARANTIES	
			MINI	MAXI
Aspect à 15°C		<b>VISUEL</b>	<b>Clair &amp; Limpide</b>	
Couleur Saybolt		<b>AFNOR M 07-003</b>	<b>+28</b>	
Point d'éclair Pensky-Martens	°C	<b>ISO 2719</b>	<b>145</b>	
Teneur en aromatiques	ppm	<b>UV</b>		<b>300</b>
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	<b>ISO 3104</b>	<b>7,10</b>	<b>8,50</b>
Point d'écoulement	°C	<b>ISO 3016</b>		<b>-15</b>
Point initial	°C	<b>ISO 3405</b>	<b>290</b>	
Point sec	°C	<b>ISO 3405</b>		<b>380</b>

## VALEURS TYPIQUES

MESURES	UNITES	METHODES DE MESURE	VALEURS TYPIQUES
Masse volumique à 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	<b>EN ISO 12185</b>	<b>822</b>
Point d'aniline (automatique)	°C	<b>ISO 2977</b>	<b>101,9</b>
Point initial	°C	<b>ISO 3405</b>	<b>295</b>
Point sec	°C	<b>ISO 3405</b>	<b>378</b>

N° spec mise à jour le / SP010340 / 19/12/2011

